

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 5^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΟΝΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Σημερινή κατάσταση-Προβλήματα-Προοπτικές

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ ΜΟΥΣΟΥΛΟΥ

Ένας άπό τους κυριοτέρους σκοπούς της Ακαδημίας Αθηνῶν είναι νὰ ἐνθαρρύνει καὶ νὰ προωθεῖ τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις. Κατὰ συνέπεια, ἡ ἀπὸ τοῦ βήματός της παρουσίαση τῆς καταστάσεως ποὺ ἐπικρατεῖ σὲ συγκεκριμένο τομέα τῆς ἐπιστήμης μὲ ταυτόχρονο σχολιασμὸ τῶν προβλημάτων καὶ τῶν τάσεων ποὺ τὴν χαρακτηρίζει είναι ὅχι μόνο χρήσιμη ἀλλὰ καὶ ἐπιβεβλημένη. Πράγματι, μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ δέκτος τοῦ ὅτι ἐπιτυγχάνεται ἐνημέρωση τοῦ εὐρύτερου ἐπιστημονικοῦ κοινοῦ, δημιουργοῦνται ἐρεθίσματα γιὰ ἀνάληψη ἐρεύνης.

Στὴν παροῦσα δημιούργηση παρουσιάσω, μὲ μεγάλη συντομίᾳ, τὴ σημασία ἐνὸς πολὺ κρισίμου γιὰ τὴ Μεταλλευτικὴ Βιομηχανία τομέα, τοῦ ἐμπλουτισμοῦ τοῦ μεταλλεύματος ποὺ προηγεῖται τῆς μεταλλουργικῆς αὐτοῦ κατεργασίας. Θὰ προσπαθήσω περαιτέρω νὰ προβάλω ὅρισμένες ἔξελιξεις ποὺ σημειώθηκαν στὸν τομέα αὐτὸ κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ νὰ ἐντοπίσω περιοχὲς ποὺ προσφέρουν θέματα, πέριξ τῶν ὅποιων μπορεῖ νὰ ἀναπτυχθεῖ ἐνδιαφέρουσα ἐρευνητικὴ δραστηριότης.

Ἄπὸ τῆς ἐμφανίσεως της ἡ Μεταλλευτικὴ Βιομηχανία χρησιμοποίησε διαδικασίες ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐνταχθοῦν σὲ τρία διακεκριμένα στάδια: ἀναζήτηση, ἐντοπισμὸς καὶ μελέτη τοῦ κοιτάσματος — ὀργάνωση τῆς ἐκμεταλλεύσεως καὶ ἔξόρυξη τοῦ μεταλλεύματος — τέλος, μεταλλουργικὴ κατεργασία τούτου: Ἀντικείμενο τοῦ τελευταίου στα-

δίου είναι, ώς γνωστόν, ή ἐκ τῶν περιεχομένων στὸ μετάλλευμα ὡφελίμων ὀρυκτῶν ἔξαγωγὴ τοῦ ἀντιστοίχου καθαροῦ μετάλλου. Ὁ ἐμπλούτισμὸς προστέθηκε ἀργότερα γιὰ νὰ διευκολύνει τὴ μεταλλουργικὴ κατεργασία τῆς ὁποίας καὶ προηγεῖται.

Τὸ μετάλλευμα είναι, ὅπως δἰοι γνωρίζομε, ἔνα φυσικὸ μηχανικὸ μίγμα ἀπὸ ὡφέλιμα καὶ μὴ ὀρυκτά, τὰ ἄλλως καλούμενα στεῖρα. Ἐπὶ μακρὰ χρόνια ἡ προσοχὴ συγκεντρωνόταν περὶ τὴν ἀναζήτηση καὶ ἐκμετάλλευση πλουσίων μεταλλευμάτων, δηλαδὴ μεταλλευμάτων μὲ σχετικῶς μικρὸ ποσοστὸ στείρων. Κάποια προσπάθεια ἀπομακρύνσεως μέρους ἔστω τῶν στείρων τούτων πρὸ τῆς παραδόσεως τοῦ μεταλλεύματος γιὰ μεταλλουργικὴ ἐπεξεργασία, ἥταν φυσικὸ νὰ ἐμφανισθεῖ ἀπὸ πολὺ νωρίς. Ὁπωδήποτε τὸ πρόβλημα τοῦ ἐμπλούτισμοῦ θὰ τέθηκε ἀπὸ τὰ πρῶτα βήματα τῆς Μεταλλευτικῆς Βιομηχανίας, κατ' ἀρχὰς ὑπὸ μορφὴ χειροδιαλογῆς, στὴν ὁποίᾳ ἀργότερα προστέθηκαν καὶ δρισμένες ἀπλές ὕδρομηχανικῆς φύσεως διεργασίες. Μάρτυρες χρησιμοποιήσεως τοιούτων διεργασιῶν εἰναι π.χ. τὰ ἀρχαῖα πλυντήρια τοῦ Λαυρίου.

Μὲ τὴν πάροδο βεβαίως τοῦ χρόνου καὶ τὴν ἀλματώδη αὔξηση στὴν κατανάλωση μετάλλων, ποὺ ἔκεινησε μὲ τὴ βιομηχανικὴ ἐπανάσταση τοῦ παρελθόντος αἰῶνος, τὰ πλούσια αὐτὰ μεταλλεύματα ἔξαντλήθηκαν ταχέως. Ἀπὸ τὶς πρῶτες ἥδη δεκαετίες τοῦ τρέχοντος αἰῶνος ἡ Μεταλλευτικὴ Βιομηχανία ἀρχισε νὰ στρέφεται ὀλονὲν καὶ περισσότερο πρὸς τὰ πτωχότερα μεταλλεύματα, γιὰ νὰ καταλήξει σήμερα σὲ περιεκτικότητες ποὺ ἥταν ἄλλοτε ἀδιανόητες. Ἐναργὲς παράδειγμα παρέχει ἡ περίπτωση τοῦ χαλκοῦ. Ἡ ὀλότητα σχεδὸν τοῦ μετάλλου τούτου προέρχεται τώρα ἀπὸ μεταλλεύματα μὲ περιεκτικότητα ποὺ κυμαίνεται μεταξὺ 0,4 καὶ 1%.

Εἶναι φανερὸ ὅτι τέτοια πτωχὰ μεταλλεύματα δὲν είναι δυνατὸ νὰ χρησιμοποιηθοῦν κατευθείαν στὴ Μεταλλουργία. Πράγματι, ἡ τελευταία αὐτή, ώς βασιζομένη σὲ χημικὲς ἀντιδράσεις ποὺ συνεπάγονται ριζικὲς ἀλλαγὲς στὴ φύση τῶν συστατικῶν τοῦ μεταλλεύματος, διαλαμβάνει δύσκολες καὶ δαπανηρὲς διεργασίες ποὺ ὀδηγοῦν σὲ ὑψηλές δαπάνες ἀνὰ τόννο τροφοδοσίας καὶ κατὰ συνέπεια ἐπιβαρύνουν ὑπέρμετρα τὸ κόστος τῆς μονάδας τελικοῦ προϊόντος, δηλαδὴ τὸ κόστος τοῦ παραγομένου μετάλλου. Ὅφισταται ἐπομένως ἀδήριτος ἀνάγκη ὅπως τὸ πτωχὸ μετάλλευμα, προτού ἀποσταλεῖ στὴ Μεταλλουργία, ὑποβληθεῖ σὲ κατάλληλες ἀπλές διεργασίες, χαμηλοῦ ὅσο τὸ δυνατὸ κόστον, ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν ἀπὸ μορφαρυνση τῶν στείρων συστατικῶν του.

Οἱ διεργασίες αὐτὲς συνιστοῦν σήμερα ἔνα πολὺ σημαντικὸ σὲ ἔκταση συγκεκριμένο στάδιο, τὸ ὅποιο χαρακτηρίζεται ώς «ἐμπλούτισμός». Προϊὸν τοῦ σταδίου τούτου είναι τὸ λεγόμενο «ἐμπλούτισμα» ἢ ἄλλως «συμπύκνωμα» ποὺ δὲν διαφέρει ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ μετάλλευμα παρὰ κατὰ τὸ ὅτι ἡ σχέση ὡφελίμων πρὸς στεῖρα ὀρυκτὰ είναι ἐδῶ ἀσύγκριτα μεγα-

λύτερη. Πρόκειται στήν ούσια περὶ μετατροπῆς τοῦ πτωχοῦ μεταλλεύματος σ' ἔνα πλούσιο μετάλλευμα κατάλληλο γιὰ μιὰ εὐκολότερη καὶ ἀποδοτικότερη μεταλλουργικὴ κατεργασία.

Μὲ τὴν ἀναγκαστικὴ στροφὴ πρὸς δλονὲν πτωχότερα μεταλλεύματα ὁ ἐμπλουτισμὸς προσέλαβε τεράστια σημασία στὴν ἀξιοποίηση τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου. Κατέστη ἔνα ἀπαραίτητο, θεμελιῶδες στάδιο, τῆς ἀξιοποιήσεως αὐτῆς. Χάρις στὸν ἐμπλουτισμὸν καθίσταται δυνατὴ ἡ ἀξιοποίηση πτωχῶν μεταλλευμάτων, ποὺ πῆρε σήμερα τεράστιες διαστάσεις καὶ ἐπέφερε ἀντίστοιχη διεύρυνση τῶν ἀποθεμάτων. Εἶναι διὰ τῆς διευρύνσεως αὐτῆς ποὺ μπόρεσε ἡ Μεταλλευτικὴ Βιομηχανία νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν ἀλματώδη ἐξέλιξη τῆς καταναλώσεως μετάλλων, ἡ ὁποία χαρακτηρίζει τὴν τελευταία 50ετία.

Ἐδῶ πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι, πέραν τῆς αὐξήσεως τῆς περιεκτικότητος, ὁ ἐμπλουτισμὸς ἐπέτυχε τὴν ἐπίλυση καὶ ἐνὸς ἄλλου σοβαροῦ προβλήματος τῆς ἀξιοποιήσεως τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου. Πρόκειται γιὰ τὸ πρόβλημα τῆς διασπάσεως τῶν μικτῶν μεταλλευμάτων, δηλαδὴ μεταλλευμάτων ὃπου ἀπαντοῦν σὲ ὑψηλὲς σχετικὲς ἀναλογίες περισσότερα τοῦ ἐνὸς ὀφέλιμα ὀρυκτά. Εἶναι π.χ. ἡ περίπτωση τῶν καλούμενων «μικτῶν θειούχων», τὰ ὁποῖα εἶναι πολυμεταλλικὰ μεταλλεύματα μὲ κυριαρχοῦντα τρία συνήθως ὀρυκτά: σιδηροπυρίτης, σφαλερίτης, γαληνίτης. Τὰ μεταλλεύματα αὐτά, τὰ ὁποῖα ἀπαντοῦν σὲ τεράστιες ποσότητες, δὲν προσφέρονται γιὰ μεταλλουργικὴ κατεργασία, γιατὶ τὸ καθένα ἀπὸ τὰ κύρια ὀφέλιμα ὀρυκτὰ ἀπαιτεῖ διαφορετικὲς διεργασίες. Ἐτσι, θὰ παρέμεναν ἀναξιοπόίητα, ἐὰν διὰ τοῦ ἐμπλουτισμοῦ δὲν ἐπετυγχάνετο ἡ διάσπασή των σὲ τρία ὑψηλῆς περιεκτικότητος ἔχωριστὰ συμπυκνώματα τῶν ὡς ἄνω ὀρυκτῶν, συμπυκνώματα εὐχεροῦς καὶ ἀποδοτικῆς κατεργασίας.

*

Ἄπ' ὅσα μέχρι τώρα ἐξετέθησαν γίνεται σαφῆς, νομίζω, ἡ τεράστια σημασία τοῦ ἐμπλουτισμοῦ στὴν ἀξιοποίηση τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου. Στὴν ούσια ὁ ἐμπλουτισμὸς ἀποτελεῖ διακεκριμένο στάδιο τῆς ἀξιοποιήσεως αὐτῆς, ποὺ περιλαμβάνει σειρὰ πολύμορφων ἀπλῶν διεργασιῶν, διὰ τῶν ὁποίων προπαρασκευάζεται τὸ μετάλλευμα γιὰ μιὰ εὐκολότερη καὶ ἀποδοτικότερη μεταλλουργικὴ κατεργασία. Ἄς δοῦμε τώρα τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα στὴν περιοχὴ αὐτῆς.

*

Ὦς διαδικασία ποὺ παρεμβάλλεται γιὰ νὰ συμπιέσει τὶς δαπάνες καὶ νὰ κάμει εὐχερέστερη τὴ μεταλλουργικὴ κατεργασία, ὁ ἐμπλουτισμὸς θὰ πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ χρησιμοποιεῖ ἀπλὲς καὶ χαμηλοῦ κόστους διεργασίες. Κατ' ἀρχὴν τὸ μετάλλευμα θραύεται καὶ

λειοτριβεῖται σὲ τρόπο ὥστε νὰ ἐλευθερώνονται οἱ κόκκοι τοῦ ὠφέλιμου ὀρυκτοῦ. Στὴ συνέχεια ὑποβάλλεται σὲ διεργασίες ποὺ στηρίζονται σὲ κάποια χαρακτηριστικὴ ἴδιότητα, ὅπως π.χ. τὸ εἰδικὸ βάρος, ως πρὸς τὴν ὁποίᾳ τὸ πρὸς διαχωρισμὸ ὠφέλιμο ὀρυκτὸ διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὰ συνυπάρχοντα.

Ἐτσι, ἀντίθετα μὲ τὴ μεταλλουργικὴ διαδικασία ὅπου χρησιμοποιοῦνται διεργασίες οἱ ὄποιες μεταβάλλουν ριζικὰ τὴ φυσικὴ κατάσταση τοῦ μεταλλεύματος ἢ τὴν ὀρυκτολογικὴ τὸν σύσταση, ὁ ἐμπλούτισμὸς δὲν ἐπιφέρει τέτοιες μεταβολές. Τὰ ἴδια ὠφέλιμα καὶ στεῖρα ὀρυκτὰ τοῦ ἀρχικοῦ μεταλλεύματος συνιστοῦν καὶ τὸ συμπύκνωμα τοῦ ἐμπλούτισμοῦ, ὅπου ὅμως εὐρίσκονται ὑπὸ ἄλλες, τελείως διαφορετικὲς ἀναλογίες.

Μεταξὺ τῶν διαφόρων τρόπων ἐμπλούτισμοῦ ἐπικρατέστεροι κατὰ πολὺ εἶναι ὁ ὑδρομηχανικός, ὁ μαγνητικὸς καὶ ὁ δι’ ἐπιπλεύσεως ἐμπλούτισμός. Οἱ δύο πρῶτοι στηρίζονται σὲ φυσικὲς ἴδιότητες τῶν ὀρυκτῶν, τὴν πυκνότητα καὶ τὴ μαγνητικὴ διαπερατότητα, ἀντιστοίχως. Ὁ τρίτος στηρίζεται σὲ διαφορὰ ἐπιφανειακῶν ἴδιοτήτων. Γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ τοὺς τρόπους αὐτοὺς ἀναπτύχθηκε μεγάλος ἀριθμὸς μεθόδων ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἴδιομορφίες τοῦ χρησιμοποιουμένου ἔξοπλισμοῦ, τοῦ μέσου μέσα στὸ δόποιο διενεργεῖται ὁ διαχωρισμός, τῆς φύσεως καὶ τοῦ συνδυασμοῦ ὑπεισερχομένων ἀντιδραστηρίων στὴν περίπτωση φυσικὰ τῆς ἐπιπλεύσεως.

Οἱ ὑδρομηχανικὲς καὶ μαγνητικὲς μέθοδοι, ποὺ βασίζονται σὲ διαφορὰ φυσικῶν ἴδιοτήτων, δὲν μποροῦν νὰ ἐφαρμοσθοῦν γιὰ μέγεθος κόκκου κατάτερου τῶν 10 μμ. Αὐτὸς ὀφείλεται κυρίως εἰς τὸ ὅτι οἱ ἐπιφανειακὲς δυνάμεις ὑπερισχύουν καὶ καλύπτουν τὶς ἀτομικὲς διαφορὲς στὶς φυσικὲς ἴδιότητες ἐπὶ τῶν ὁποίων στηρίζεται ὁ διαχωρισμός. Οἱ μέθοδοι ἐπιπλεύσεως, οἱ ὄποιες βασίζονται σὲ διαφορὰ ἐπιφανειακῶν ἴδιοτήτων, μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ σὲ μεγέθη κόκκων μικρότερα τῶν 10 μμ, ἀλλὰ ἡ ἀπόδοση τοῦ διαχωρισμοῦ μειώνεται αἰσθητὰ μὲ τὸ μέγεθος.

Στὰ πλαίσια τῶν ὡς ἄνω τριῶν τρόπων ἐμπλούτισμοῦ καταβάλλονται ἀδιάκοπες προσπάθειες γιὰ βελτιώσεις. Τέτοιες βελτιώσεις ἀφοροῦν κυρίως στὴν ποιότητα τῶν λαμβανομένων συμπυκνωμάτων, τὴ μείωση τῶν ἀπωλειῶν, τὴ συμπίεση τοῦ κόστους. Ἐπιτυγχάνονται κυρίως μὲ τελειοποίησεις τῶν ἐν χρήσει συσκευῶν, τὴν ἐπινόηση νέων, στὴν περίπτωση δὲ τῆς ἐπιπλεύσεως, καὶ μὲ τὴν ἀναζήτηση νέων ἀντιδραστηρίων ἢ νέων συνδυασμῶν τούτων. Ἐτσι, καὶ στοὺς τρεῖς ὑπὸ συζήτηση τρόπους ἐμπλούτισμοῦ παρουσιάζονται συνεχῶς ἔξελιξεις.

Ως παραδείγματα προσφάτων ἔξελιξεων στὴν περιοχὴ τοῦ ὑδρομηχανικοῦ ἐμπλούτισμοῦ ἀναφέρονται μεταξὺ ἄλλων ἡ εἰσαγωγὴ βελτιωμένου τύπου σπειρῶν ἐμπλούτισμοῦ (*spiral concentrator*), σκριβᾶν παλλομένης κλίνης (*moving bed jig*), κυκλώνων βαρέων

μέσων (*Cyclone heavy medium separators*), διαχωριστῶν στροβιλισμοῦ (*Dynawhirpool separator* καὶ *Tri-Flo separator*), διδύμων, ύδροκυκλώνων *Larox* (*Twin Vortex hydrocyclone*) κ.λπ.

Άναλογα παραδείγματα ἀπαντοῦν καὶ στὴν περιοχὴ τοῦ μαγνητικοῦ διαχωρισμοῦ, ὅπου ἡ προσπάθεια συγκεντρώθηκε στὴν ἀνάπτυξη τῶν ύγρᾶς λειτουργίας ύψηλῆς ἐντάσεως διαχωριστῶν (*Whims*), διὰ τῶν ὁποίων ἐπεκτάθηκε τὸ πεδίον ἐφαρμογῆς σὲ ὄρυκτὰ ἀσθενοῦς παραμαγνητισμοῦ. Ἐν προκειμένῳ ἀναφέρονται ὁ μαγνητικὸς ύδροκυκλώνας (*magnetic hydrocyclone*), ὁ διαχωριστής *Bateman*, γνωστὸς ὡς *Ferrous Wheel*, ὁ διαχωριστής τυμπάνου μὲ σύστημα ύπεραγωγιμότητος (*drum separator with superconductive magnetic system*), ὁ διαχωριστής *Eriez*), κ.λπ.

Στὴν περιοχὴ τῆς ἐπιπλεύσεως, ποὺ ἀποτελεῖ σήμερα τὸ σπουδαιότερο τρόπο ἐμπλουτισμοῦ, σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος σὲ δ.τι ἀφορᾶ τὴν κατανόηση τοῦ μηχανισμοῦ, τοῦ χημισμοῦ καὶ τῆς κινητικῆς τῆς ἐπιπλεύσεως, τῆς ἐπιδράσεως τῆς θερμοκρασίας κ.λπ. Μεγάλη πρόοδος σημειώθηκε ἐπίσης στὸν τομέα τῶν ἀντιδραστηρίων. Χάρις στὴν ἐπινόηση νέων τύπων καὶ νέων συνδυασμῶν τούτων ἡ ἐπίπλευση, ἡ ὁποίᾳ ἀρχικὰ περιοριζόταν στὸν ἐμπλουτισμὸ τῶν θειούχων, ἔγινε σήμερα κοινῆς χρήσεως, ἐπεκταθεῖσα στὰ δξείδια καὶ τὰ βιομηχανικὰ ὄρυκτά. Ἐνδιαφέρουσες ἔξελίξεις ύπηρξαν σχετικὰ μὲ τὸ μέγεθος τῶν κυψελῶν, ὁ δγκος τῶν ὁποίων προωθήθηκε τελευταίως μέχρι $80m^3$, ἐπιτυγχάνοντας ἔτσι σοβαρὴ μείωση τῆς καταναλώσεως ἐνεργείας. Ἐπὶ τοῦ προκειμένου θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθοῦν δρισμένες πρωτότυπες ἰδέες ποὺ ἀλλάζουν τὴ μορφολογία τῆς συμβατικῆς κυψέλης. Εἶναι π.χ. ἡ ἐπίπλευση σὲ στήλη (*Column flotation*), σὲ ύδροκυκλώνα μὲ προσαγωγὴ ἀερούς (*air-sparged hydrocyclone flotation*), σὲ πνευματική κυψέλη (*pneumatic flotation cell*) κ.λπ. "Ολες αὐτὲς οἱ ἰδέες εὑρίσκονται στὸ στάδιο πειραματικῶν δοκιμῶν.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀξίζει νὰ γίνει ἴδιαίτερη μνεία τῆς μεθόδου στατικῆς ἐπιπλεύσεως ποὺ ἀναπτύχθηκε πρὸ τινῶν ἐτῶν ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Φυσικο-Χημείας τῆς Βουλγαρικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν. Τὸ κυριότερο χαρακτηριστικὸ τῆς μεθόδου εἶναι ὁ ἄριστος ἀερισμὸς τοῦ πολφοῦ κατὰ τὴ διέλευσή του ὑπὸ μορφὴ λεπτοῦ στρώματος διὰ πορώδους ταινίας. Ἡ μέθοδος φέρεται νὰ παρουσιάζει, ἐκτὸς τοῦ στατικοῦ της χαρακτήρα, καὶ ἄλλα σοβαρὰ πλεονεκτήματα ὅπως ἡ καλύτερη ἐκλεκτικότης καὶ ἡ ἀποτελεσματικότερη σύλληψη τόσον τῶν χονδρότερων ὅσον καὶ τῶν λεπτότερων κόκκων σὲ σύγκριση μὲ τὴν κλασσικὴ ἐπίπλευση.

*

"Ἐπίπλευση, ύδρομηχανικὸς ἡ μαγνητικὸς διαχωρισμὸς εἶναι λοιπὸν οἱ τρεῖς κυριαρχοῦντες τρόποι διὰ τῶν ὁποίων διενεργεῖται προωθημένη ἀφαίρεση στείρων ἀπὸ πτωχὰ

μεταλλεύματα και ἐπιτυγχάνεται ἔτσι ὁ πραγματικὸς ἐμπλούτισμός των. Ἀλλοι τρόποι, ὅπως π.χ. ὁ ἡλεκτροστατικὸς διαχωρισμός, ἔχουν πολὺ περιορισμένη σημασία.

Καὶ οἱ τρεῖς ὡς ἀνώ τρόποι ἀντιμετωπίζουν, ὅπως ἔχουμε ήδη ἐπισημάνει, ἕνα κοινὸν πρόβλημα. Πρόκειται περὶ τῆς ἀδυναμίας συλλήψεως τῶν πολὺ λεπτῶν κόκκων, τῶν λεγομένων «fines». Ἐτσι, οἱ λεπτοὶ κόκκοι ὀφελίμου ὀρυκτοῦ χάνονται στὰ ἀπορριπτόμενα στεῖρα. Ἡ ἀπώλεια ἐπηρεάζει φυσικὰ τὴν ἀπόληψη καὶ συνιστᾶ σοβαρὸ μειονέκτημα.

Στὸν ὑδρομηχανικὸν καὶ μαγνητικὸν διαχωρισμό, ποὺ στηρίζονται σὲ φυσικὲς ἰδιότητες τοῦ ὀρυκτοῦ, τὸ πρόβλημα τῶν «fines» εἶναι ὀξύτατο. Στὴν ἐπίπλευση ποὺ στηρίζεται σὲ φυσικο-χημικὲς ἰδιότητες τῆς ἐπιφανείας τοῦ ὀρυκτοῦ, τὸ πρόβλημα ἀμβλύνεται ἀλλὰ ἔξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει. Ὡς περιοχὴ ἀποδοτικῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἐπιπλεύσεως ἀναφέρεται τὸ κοκκομετρικὸν κλάσμα -60+20 μμ. Κάτω τοῦ μεγέθους 20 μμ ἡ ἐπίπλευση συναντᾶ δυσχέρειες ποὺ αὐξάνονται μὲ τὴ μείωση τοῦ κόκκου. Ὁπωσδήποτε, ὑπάρχει καὶ γιὰ τοὺς τρεῖς τρόπους ἐμπλούτισμοῦ ἀναπόφευκτη ἀπώλεια λόγω ἀδυναμίας ποὺ παρουσιάζουν στὴ σύλληψη λεπτομερῶν κόκκων. Ἡ ἀπώλεια αὐτὴ μπορεῖ νὰ λάβει ἐνίστε σοβαρὲς διαστάσεις καὶ νὰ ἐπηρεάσει δυσμενῶς τὴν οἰκονομικότητα τοῦ ἐμπλούτισμοῦ. Εἶναι π.χ. ἡ περίπτωση τῆς ἐπιπλεύσεως ποὺ ἀπαιτεῖ, ὡς γνωστό, λειτρίβηση καὶ μπορεῖ ἐνδεχομένως νὰ προκαλέσει ὑπέρμετρη παραγωγὴ ψιλῶν κόκκων.

Στὸ σημεῖο αὐτὸν πρέπει νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ὑπάρχει σήμερα μεγάλη σύγχυση σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν ἔννοια μὲ τὴν ὁποία χρησιμοποιεῖται στὸν ἐμπλούτισμὸ ὁ ὄρος «fines» ποὺ ἀποδώσαμε στὰ ἐλληνικὰ μὲ τὸν ὄρο «ψιλοὶ κόκκοι». Τελευταίως προτάθηκε, μὲ βάση τὴ συμπεριφορὰ τῶν λεπτομερῶν σωματιδίων στὸν ὑδρομηχανικὸν ἐμπλούτισμό, ἡ ἔξῆς ταξινόμηση τούτων:

Κολλοειδὴ σωματίδια	< 01 μμ
Ὑπερλεπτομερὴ	< 05 »
Πολὺ λεπτομερὴ	< 20 »
Λεπτομερὴ	< 100 »
Ἐνδιάμεσα	< 500 »
Χονδρομερὴ	> 500 »

Καὶ μὲ τὸν ὄρο «slimes» χαρακτηρίζονται ὅλα τὰ σωματίδια κάτω τῶν 50 μμ. Τὰ «slimes» περιέχουν ἐπομένως τὰ πολὺ λεπτομερὴ σωματίδια, τὰ ὑπερλεπτομερή, τὰ κολλοειδὴ καὶ ἕνα μέρος τῶν λεπτομερῶν.

Τὸ μέγα καὶ ἐπεῖγον σήμερα πρόβλημα τοῦ ἐμπλούτισμοῦ εἶναι ἡ δυσχέρεια ἀνακτήσεως τῶν ὀφελίμων ὀρυκτῶν ἀπὸ τὰ slimes. Ἡ δυσχέρεια αὐτὴ ὑφίσταται καὶ στὰ τρία εἶδη ἐμπλούτισμοῦ: ὑδρομηχανικοῦ, μαγνητικοῦ, ἐπιπλεύσεως. Ἐτσι, ὁ ἐμπλούτισμὸς

προσφέρει ένα εύρυτατο πεδίο έρευνης πρὸς τὴν κατεύθυνση ἀναζήσεως τρόπων ἀποδοτικοῦ διαχωρισμοῦ τῶν ώφελίμων ὀρυκτῶν ἀπὸ τὰ *slimes*.

Στὴν περιοχὴ τοῦ ὄρομηχανικοῦ διαχωρισμοῦ ἐπινοήθηκαν ἡδη διάφοροι πρωτότυποι διαχωριστὲς ποὺ βρίσκονται ἀκόμη στὸ στάδιο δοκιμῆς. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρεται ὁ διαχωριστὴς *Bartles-Morley*, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ὑπὸ δοκιμὴ στὶς ἐγκαταστάσεις ἐμπλουτισμοῦ τῶν Μεταλλείων *Kassiteíron* τῆς *Cornwall* Ἀγγλίας καὶ φαίνεται νὰ δίδει ἰκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα στὸ κλάσμα -100+5 μμ. Ἐργαστηριακὲς ἔρευνες εὑρίσκονται δὲ ἐν ἔξελίξει γιὰ διαχωρισμὸν ὑπερψιλομερῶν σωματιδίων (-5+1 μμ) μὲ χρήση φυγοκέντρου δυνάμεως.

Σχετικὴ προώθηση τοῦ προβλήματος τῆς ἀνακτήσεως τῶν ώφελίμων ὀρυκτῶν ἀπὸ τὰ *slimes* σημειώθηκε καὶ στὴν περιοχὴ τοῦ μαγνητικοῦ ἐμπλουτισμοῦ, μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ὑγρᾶς λειτουργίας ὑψηλῆς ἐντάσεως μαγνητικῶν διαχωριστῶν (*Whims*), περὶ τῶν ὅποιων ἔγινε ἡδη λόγος. Οἱ διαχωριστὲς αὐτοὶ ἐπέτρεψαν, ἐκτὸς ἄλλων, τὴ διεύρυνση τοῦ πεδίου ἐφαρμογῆς πρὸς λεπτομερέστερα κλάσματα καὶ συναγωνίζονται ἡδη τὴν ἐπίπλευση σὲ δρισμένες περιπτώσεις, δπως π.χ. ὁ ἐμπλουτισμὸς πτωχῶν μεταλλευμάτων αἰματίτη.

“Οπως ἔχουν σήμερα τὰ πράγματα, ὁ ἀποτελεσματικότερος τρόπος ἀνακτήσεως τῶν ώφελίμων ὀρυκτῶν ἀπὸ τὰ λεπτομερὴ κλάσματα εἶναι ὁ ἐμπλουτισμὸς δι’ ἐπιπλεύσεως. Στὴν ἐπίπλευση οἱ δυσχέρειες ἐμφανίζονται συνήθως στὴν περιοχὴ τῶν πολὺ λεπτομερῶν (< 20 μμ) καὶ ἔντείνονται μὲ τὰ ὑπερλεπτομερὴ (< 5 μμ) καὶ τὰ κολλοειδὴ (-1 μμ). Οἱ δυσχέρειες ὅμως αὐτὲς μποροῦν ἐνδεχομένως νὰ ἀντιμετωπισθοῦν σὲ κάποιο βαθμὸ δι’ ἐπεμβάσεων ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν κινητικὴ τῆς ἐπιπλεύσεως. Εἶναι γνωστὸ ὅτι δὲν εἶναι ἡ δυνατότητα ἀλλὰ ἡ ταχύτητα τῆς ἐπιπλεύσεως ποὺ μειώνεται μὲ τὸ μέγεθος τῶν σωματιδίων, καὶ τοῦτο διότι ἡ πιθανότητα συγκρούσεως τούτων μετὰ τῶν φυσαλίδων τοῦ ἀέρος καθίσταται μικροτέρα. Εἶναι ἐπομένως λογικὸ νὰ ἀναμένεται κάποια λύση τοῦ προβλήματος δι’ αὐξήσεως τοῦ χρόνου ἐπιπλεύσεως καὶ τῆς λήψεως μέτρων γιὰ παραγωγὴ μεγάλου ἀριθμοῦ μικρῶν φυσαλίδων. Ἰδοὺ λοιπὸν μιὰ κατεύθυνση ἐνδιαφέρουσας ἔρευνας.

‘Εδῶ ὅμως πρέπει νὰ λεχθεῖ ὅτι, προκειμένου περὶ ἐπιπλεύσεως, ἡ παρουσία τῶν πολὺ λεπτομερῶν σωματιδίων καὶ γενικότερα τῶν *slimes* μπορεῖ νὰ εἴναι ἀνεπιθύμητος γιὰ ἄλλους λόγους. Πράγματι, λόγω τῆς μεγάλης ἐπιφάνειάς τους καταναλίσκουν μεγάλες ποσότητες ἀντιδραστηρίων, αὐξάνοντας τὸ ἴξωδες τοῦ πολφοῦ κ.λπ. Ἀφ’ ἑτέρου, ἡ μεγάλη τιμὴ τῆς ἐπιφανειακῆς ἐνέργειάς τους δυσχεραίνει τὴν ἐκλεκτικὴ προσρόφηση τῶν ἀντιδραστηρίων, ἐνῶ ἡ μικρὴ μάζα των τὰ διευκολύνει νὰ παρασύρονται στὸν ἀφρό, δπως μειώνουν τὴν περιεκτικότητα τοῦ συμπυκνώματος, ἐφ’ ὅσον πρόκειται περὶ σωματιδίων στεί-

ρων. Δι' ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους ἀποτελεῖ συνήθη πρακτικὴ ἡ προκαταρτικὴ ἀπομάκρυνση τῶν *slimes* ἀπὸ τὸ κύκλωμα τῆς ἐπιπλεύσεως, γνωστὴ ὡς «*disliming*».

Παρὰ τὴν παραπάνω παρατήρηση, ἡ δι' ἐπιπλεύσεως ἀνάκτηση τῶν ὠφελίμων ὁρυκτῶν ποὺ περιέχονται στὰ *slimes* παραμένει πρόβλημα ἀνοικτὸ γὰρ ἔρευνα καὶ συγκεντρώνει μεγάλο ἐνδιαφέρον. Προσπάθεια γίνεται σήμερα πρὸς τὶς ἔξης κυρίως κατευθύνσεις: ἐκλεκτικὴ κροκίδωση καὶ συσσωμάτωση (*selective flocculation and agglomeration*), ἐπίπλευση μὲ προσαγωγὴ καὶ διάλυση ἀέρος (*air and dissolved air flotation*), ἐπίπλευση σὲ στήλη (*column flotation*), ἡλεκτρολυτικὴ ἐπίπλευση (*electrolytic flotation*). Αξίζει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ τελευταία αὐτὴ βασίζεται στὴν ἐπίδραση ποὺ ἔξασκεῖ ἡ παρουσία πολυαρίθμων μικρῶν φυσαλίδων ὑδρογόνου καὶ ὁξυγόνου, τὰ ὅποια προέρχονται ἀπὸ ἡλεκτρολυτικὴ διάσπαση τοῦ ὄδατος τοῦ πολφοῦ.