

ἡ ἔλλειψις ἀποτελεῖ ἀείποτε, ὡς νομίζομεν, καθυστέρησιν καὶ διὰ πολλοὺς ἀλλούς λόγους.

RÉSUMÉ

On relève trois caractères notoires dans l'évolution des infections urinaires.

1^o Leur tenacité déconcertante

2^o Leur faculté de localisations successives sur différentes parties de l'appareil urogénital.

3^o La faillite complète de l'acte chirurgicale pour tarir définitivement l'infection et ses suites imprévisibles.

L'origine de ces caractères évolutifs est rapportée par l'auteur à la rélève bactérienne.

Le colibacille, le streptocoque et le staphilocoque, seuls ou associés, se partagent, à tour de rôle, la mission d'intervenir comme agents de rélève et créer des nouveaux foyers infectieux.

Chacun d'eux intervient juste au moment où une défense spécifique, péniblement acquise, assurait une tolérance précaire contre le germe préescistant.

A l'origine de ce phénomène insolite de rélève bactérienne l'auteur a découvert une infection initiale et résiduelle par les bacilles du groupe typhique, dont la persistance sous le masque d'infections banales a pu être vérifiée par des persévérandes recherches bactériologiques.

L'épicentre de l'épidémiologie typhoparatyphique est d'après ces constatations déplacé autour de ces porteurs de germes camouflés.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΗ ΜΕΛΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ.— *Ύδατοστεγή διὰ πισσούχου ἀργίλου συνειλήματα, ὑπὸ Δημ. Γ. Πολυμεροπούλου**. Ανεκοινώθη ὑπὸ τοῦ κ. Α. Χ. Βουρνάζου.

Διὰ τὴν πρόοδον τῆς ἐν γένει ἀνοικοδομήσεως ἡ προσπάθεια τῶν ἀρμοδίων τεχνικῶν προσώπων καὶ ὑπηρεσιῶν τείνει πρὸς ἐφαρμογὴν δομικῶν ὄλικῶν ὅσον ἔνεστι οἰκονομικῶν, ἐν ἀλλοις λόγοις προϊόντων εὐχεροῦς κατασκευῆς καὶ λαμβανομένων κυρίως ἐκ πρώτων ὄλικῶν ἀφθόνως συναντωμένων ἐπὶ τῆς Ἑλληνικῆς γῆς.

Τοιαύτη τις θεμελιώδης ὕλη είναι ἡ ἀργιλος υπὸ τὰς διαφόρους αὐτῆς μορφὰς εὔρυτατα διαδεδομένη ἐν τῇ ἡμετέρᾳ χώρᾳ. Ἡ παροῦσα μελέτη ἀφορᾷ σχετικῶς εἰς τὴν παρασκευὴν δομικῶν λίθων καὶ πλίνθων διαφόρων διαστάσεων λαμβανομένων ἐξ ἀνόπτου ἀργίλου, καὶ ἐφαρμογὴν μεθόδου ἐκμηδενίσεως τοῦ ούσιωδους μειονεκτήματος

* D. G. POLYMÉROPOULOS, Agglomérés d'argile goudronnée imperméables.

ὅπερ παρουσιάζουσιν αἱ ἄργιλοι ἐν φυσικῇ καταστάσει, δηλαδὴ τῆς διὰ τοῦ ὅδατος προσβολῆς καὶ διαρροῆς αὐτῶν. Τὴν ἐκμηδένισιν ταύτην κατωρθώσαμεν νὰ ἐπιτύχωμεν διὸ ἐμποτισμοῦ τοῦ ἀργοῦ ὑλικοῦ τουτέστι τῆς λευκῆς, φαιδρᾶς, καὶ ἐρυθρᾶς ἄργιλου μετὰ ποσοστοῦ πίστης, παρέργου προϊόντος προερχομένου ἐκ τῶν ἐργοστασίων τοῦ φωταερίου καὶ τοῦ ἔξανθρακώματος ἢ ὑπολειπομένου κατὰ τὴν λειτουργίαν τῶν ἀεριογόνων.

Ἡ ἐν τῷ ἀέρι ἔηρανθεῖσα παχεῖα ἄργιλος ἀναδευομένη μετὰ 20—40% ὅδατος σχηματίζει ως γνωστὸν συνεστηκυῖαν πλαστικὴν μᾶζαν κολλοειδοῦς συστάσεως. Η μᾶζα αὕτη ἔηρανθεῖση παρουσιάζει σὺν τῇ ἀπωλείᾳ τοῦ ὅδατος καὶ ἐλάττωσίν τινα τοῦ ὅγκου αὐτῆς, ἥν ὀνομάζομεν συστολὴν ἐν τῷ ἀέρι. Ἡδη πρὸ τῆς ἐντελοῦς ἔηρανθεῶς καὶ ἐν ὀρισμένῳ τινὶ σημείῳ παύεται αὕτη σμικρυνομένη κατ’ ὅγκον (συστελλομένη), τὸ δὲ τελικὸν τοῦτο σημεῖον σμικρύνεται ὅπερ ὀνομάζομεν ὅριον συστολῆς, εἴναι ἀκριβῶς καθωρισμένον διὰ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ὡς πρὸς τὸ εἶδος ἄργιλον. Τὸ μέχρι τῆς στιγμῆς ἔκεινης ἀποδοθὲν ὕδωρ χαρακτηρίζεται ὡς ὕδωρ συστολῆς, ἀντιθέτως δὲ τὸ διὰ περαιτέρω καὶ μέχρι 130° ἔξατμιζόμενον καὶ τοὺς πόρους τῆς μᾶζης πλήρως ἔγκαταλεῖπον ὕδωρ διακρίνομεν ὡς ὕδωρ τῶν πόρων.

Τὸ φαινόμενον καθ’ ἔκατον πρέπει νὰ ἀποδοθῇ εἰς τὴν κατὰ τὴν ἐπίδρασιν ὠρισμένης τινὸς θερμοκρασίας συρρίκνωσιν τῶν τοὺς κόκκους τῆς ἄργιλου περιβαλλουσῶν πηγματοστιβάδων (*Gelschichten*). Μετὰ τὴν λήξιν τῆς συρρικνώσεως ταύτης παύεται καὶ ἡ συστολὴ, ἀκολούθως δὲ καὶ βραδέως ἔξατμιζεται τὸ ὕδωρ τῶν πόρων. Διὰ συνεχιζομένης θερμάνσεως τοῦ πλάσματος ἐπέρχεται τελικῶς ἐλάττωσίς τῆς εὐπλαστίας τούτου, ἡτις ἐφεξῆς διὰ τῆς ἐπιδράσεως ὑψηλοτέρων ἔτι θερμοκρασιῶν ἔκλείπει καθ’ διοκληρίαν. Μόνον δ’ ἐφ’ ὅσον ὑπάρχουσιν ἀναλλοίωτοι αἱ κολλοειδεῖς αὔται ἐπιφανειακαὶ στιβάδες εἴναι δυνατὴ ἡ διὰ νέας προσκτήσεως ὕδατος ἐπάνοδος τῆς πλαστικότητος τῆς θεωρουμένης ἄργιλου. Μετὰ τὴν καταστροφὴν ὅμως τοῦ οὕτως εἰπεν πηγματοδέρματος (*Gelhaut*) ἀποβάλλεται τὸ χημικῶς ἡνωμένον ὕδωρ, οὕτως ἡ διωξις ἀρχομένη πρακτικῶς ἀπὸ θερμοκρασίας 500° συμπληρωσται περίπου μεταξὺ 700—900°. Άλλα τότε ἡ ἄργιλος ἔχει κάσει πλέον τὴν ἴκανότητα τοῦ νὰ ἐπανασχηματίσῃ διὰ τῆς ἀνεπιδράσεως τοῦ ὕδατος πλαστικὴν ὡς πρότερον μᾶζαν.

Ἡ πλαστικότης ἀφ’ ἐτέρου τῆς ἄργιλου εὑρηται εἰς στενὴν σχέσιν πρὸς τὴν συνδετικὴν αὐτῆς ἴκανότητα. Δύναται κατ’ ἀκολουθίαν διὰ τῆς μεθ’ ὕδατος ἀναδεύσεως καὶ πηλώσεως ἀφ’ ἐνὸς μὲν νὰ σχηματουργηθῇ ἀφ’ ἐτέρου δὲ νὰ προσλάβῃ μὴ πλαστικάς τινας κονιώδεις ἢ ἀδροκόκκους συνεισάκτους ὕλας καὶ μετὰ τὴν ἔηρανσιν, καὶ μάλιστα, ἀνευ παραμορφώσεως, νὰ ἀποκτήσῃ πλέον ἡ ἐλαττον ἴκανην στερεότητα.

“Οθεν ἡ πλαστικότης κατ’ ἄμεσον δὲ ἔξαρτησιν καὶ ἡ συνδετικότης τῆς ἄργιλου κατὰ τὴν γνώμην ἀπάντων τῶν ἐρευνητῶν ἀποδιδονται εἰς συστατικὰ κολλοειδοῦς φύσεως καὶ ὡς ἐκ τοῦ αἰτίου τούτου ἡ προσπάθεια ἡμῶν πρέπει νὰ τείνῃ πάν-

τοτε πρὸς ἐπωφελῆ ἐκμετάλλευσιν ταύτης ἐν σχέσει πρὸς τὰ κατασκευασμησόμενα ἀργιλικὰ πλάσματα μετὰ ταυτοχρόνου περιορισμοῦ· καὶ πλήρους ἔξουδετερώσεως τῆς ἐπ' αὐτῶν καταστρεπτικῆς ἐπιδράσεως τοῦ ὅδατος.

Αἱ ἀργιλοὶ αἵτινες πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθῶσι διὰ τὰ κατωτέρω ἀναφερόμενα πειράματα πρέπει νὰ ὕστι, κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν τεχνικὴν αὐτῶν διαιρεσιν, ίκανῶς ἔως ἵσχυρῶς πλαστικαί. Ἡ ἐπακολουθοῦσα τὴν ἐν τῷ ἀέρι ἔγραφανσιν αὐτῶν αἰσθητὴ συστολὴ δύναται νὰ μετριασθῇ ἐνδεχομένως διὰ προσθήκης ἀπισχναντικοῦ τινος προσμίγματος κατὰ προτίμησιν δὲ χονδροκόκκου τοιούτου.

Κατὰ τὰς ἐρεύνας ἡμῶν ἐχρησιμοποιήσαμεν ἀργιλον ἐκ τῶν ίκανῶς πλαστικῶν, τουτέστι 4ου βαθμοῦ, προερχομένην ἐκ τοῦ ἐν Καρπάθῳ λατομείου τοῦ «Λαδιοῦ» ἥπις διεπονήθη πρὸς μορφὴν ἔγραφου διερχομένου διὰ κανονικοῦ κοσκίνου τῶν 900 βροχίδων. Αἱ δοκιμασίαι ἐγένοντο ἐπὶ μάζης προκυψάσης διὰ τῆς κατὰ μικρὰ ποσὰ καὶ ὑπὸ διαρκῆ ἀνατριβήν προσθήκης πίσσης εἰς ἀναλογίαν 10% ἐπὶ μίγματος ἀποτελουμένου ἐξ 80% ἀργιλού καὶ 10% ἀδροκόκκου ἀσβεστολιθικῆς ἄμμου ἐχούσης τουτέστι κόκκους διαμέτρου περὶ τὸ 1 μετροχιλιοστόν. Ἡ ἀνάμιξις πρέπει νὰ ἔξακολουθήσῃ ἔως ὅμοειδοῦς τοῦ προϊόντος συστάσεως.

Τὸ εἶδος τῆς πίσσης τὴν ὁποίαν ἐφηρμόσαμεν πρὸς παρασκευὴν τοῦ ἐν λόγῳ μίγματος ὑπεβλήθη προηγουμένως εἰς λεπτομερῆ τῶν ίδιοτήτων αὐτῆς ἔξετασιν, ἐκ τῆς ὁποίας προέκυψαν τὰ παρατιθέμενα ἀποτελέσματα:

Πίσσα προερχομένη ἐκ τοῦ ἔργοστασίου παραγωγῆς φωταερίου Ἀθηνῶν.

Εἰδικὸν βάρος εἰς 25° K.	1,2018
Περιεκτικότης εἰς ὕδωρ	1,95 % κ. βάρος
» εἰς ἔλαια ἔλαφρά, κάτω τῶν 170° K. ἀποστάζοντα	0,92 % »
» εἰς ἔλαια μέσα, ἀπὸ 170°-270° K. ἀποστάζοντα	17,20 % »
» εἰς ἔλαια βαρέα, ἀπὸ 270°-300° K. ἀποστάζοντα	4,88 % »
Υπόλειμμα ἀποστάξεως	74,41 % »
Απώλεια ἀποστάξεως	0,64 % »
Σημεῖον τήξεως ὑπολείμματος ἀποστάξεως (δακτύλιος καὶ σφαῖρα) 45,80° K.	
Περιεκτικότης εἰς ἔλευθερον ἄνθρακα	18,26 % »
Διαλυτότης ἐν θειούχῳ ἄνθρακι	79,79 % »

Ἐκτὸς ὅμως τῆς ἔξετάσεως ταύτης ὑπῆρξεν ἀπαραίτητος καὶ ἡ θερμικὴ ἔρευνα, ἐὰν ληφθῇ ὑπὸ ὅψιν ὅτι τὰ πειράματα ἡμῶν ἐγένοντο εἰς θερμοκρασίας ἀνωτέρας καὶ δὴ εἰς 200 καὶ 300°. Εἰς τὰς θερμοκρασίας αὐτὰς παρέμεινεν ἡ δοκιμαζόμενη πίσσα ἐπὶ μίαν ἔως τρεῖς ὥρας καὶ παρέσχε τὰ ἐπόμενα ἀποτελέσματα:

Δοκιμασία ἔξατμίσεως πίσσης

Απώλεια μετὰ 1 ὥραν εἰς 200°	19.97%
» » 2 » εἰς 200°	22.35%

[°]Απώλεια μετά 1 εἰσέτι ὥραν εἰς 300° 39.71%

Υπόλειμμα μετά τὴν ώς ἄνω ἔξατμισιν 60.29%

Εἰς τὸ διὰ τῆς ώς ἄνω πίσης, ἀμμου καὶ ἀργίλου ληφθὲν δμοειδὲς μῆγμα προσετέθη ποσότης τις ὕδατος ἔως σχηματισμοῦ κανονικοῦ πλαστικοῦ πηλοῦ. Τὰ ἐκ τῆς μάζης ταύτης τῇ βιοθείᾳ σπαθίδος σκευασθέντα δοκιμεῖα μετά τὴν συνήθη ἐν τῷ ἀέρι ξήρανσιν παρέσχον ίκανοποιητικὴν εἰς πίεσιν ἀντοχῆν, ἀντιθέτως πρὸς τὰ ἐπὶ 12ωρον ὑπὸ τὸ ὕδωρ τηρηθέντα, ἀτινα μετά ποιάν τινα διὰ τῶν δακτύλων μάλαξιν ἔθρυμματίζοντο. Προφανῶς ἡ ξήρανσις αὐτῶν ὑπῆρξεν ἀτελής, διότι ἡ θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος δὲν ἤκρεσε διὰ τὴν πλήρη ἐκδίωξιν τοῦ ἐν τοῖς πόροις ὕδατος, οὗ ἡ παρουσία δμοῦ μετά τῶν ἐν τῇ πίση ἐλαίων παρημπόδισαν τὴν ἐπὶ τῆς ὅλης πορώδους μάζης τῶν δοκιμείων πρόσφυσιν τῶν καθαυτὸς φητινωδῶν συστατικῶν τῆς πίσης.

Οὐεν ἐκρίθη ἐπιβαλλομένη ἡ μετά τὴν φυσικὴν ἐν τῷ ἀέρι τεχνητὴ ἐν ὑψηλοτέρᾳ θερμοκρασίᾳ ξήρανσις, ἥτις, πόρρω ἀπέχουσα τῆς κατὰ τὴν ὅπτησιν τῶν πλίνθων ἐφαρμοζομένης ($>1000^{\circ}$), νὰ δύναται νὰ ἐπιφέρῃ πλήρη ἐκδίωξιν τοῦ ἐν τοῖς πόροις ὕδατος, ταύτοχρόνως δὲ νὰ προκαλέσῃ καὶ μερικὴν ἔξατμισιν τῶν ἐν τῇ πίση ἐλαφροτέρων ἐλαίων καὶ νὰ καταστήσῃ πλέον ἀποτελεσματικὴν τὴν ἐπὶ τῆς οὕτω ξηρανθείσης πορώδους μάζης τῶν δοκιμείων δρᾶσιν τῆς πίσης.

Οὔτως ἐδοκιμάσθησαν αἱ θερμοκρασίαι τῶν 200 καὶ 300° ἐπὶ χρονικὰ διαστήματα 1, 2 καὶ 4 ὥρων μετά κυμαινομένων εἰς πίσσαν καὶ ἀμμον συστατικῶν ἀναλογιῶν τοῦ μήγματος. Ἐπηκολούθησαν συγκριτικὰ δοκιμασίαι τῆς εἰς πίεσιν ἀντοχῆς ἐπὶ τε ξηρῶν δοκιμείων καὶ ἐπὶ τοιούτων τηρηθέντων ἐπὶ 12 ὥρας ὑπὸ τὸ ὕδωρ. Ἐγένοντο ἐξ ἄλλου προσδιορισμοὶ τῆς εἰς ὕδωρ ἀπορροφητικότητος καὶ τῆς γραμμικῆς συστολῆς τῶν δοκιμείων. Ἐκ τῶν πειραμάτων τούτων ἐδείχθη ώς καταλληλότερα ἡ ἐπὶ δίωρον εἰς 200° ξήρανσις. Τὰ ώς εἴρηται κατασκευασθέντα δοκιμεῖα παρέσχον τὰ ἀκόλουθα ἀποτελέσματα:

[°]Αντοχὴν εἰς πίεσιν, ἐπὶ ξηρῶν δοκιμείων 144-150 χλγρμ. ἀνὰ 0,0μ²

» » » δοκιμείων τηρηθέντων 12 ὥρας

ὑπὸ τὸ ὕδωρ 99-107 » »

Συστολὴν δλικὴν (γραμμικῶς) 6-6,38%

[°]Απορροφητικότητα εἰς ὕδωρ 5,69-5,72%

Τρόπος παρασκευῆς

Ἐχρησιμοποιήθη:

[°]Αργιλος ξηρὰ διερχομένη διὰ κοσκίνου 900 βροχίδων 80%

[°]Αμμος ἀσβεστολιθικὴ (μέγεθος κόκκων 1 χιλστρο). 10%

Πίσσα (ἐκ τοῦ ἐργοστασίου φωταερίου [°]Αθηνῶν) 10%

[°]Υδωρ (ἐπὶ τοῦ μύγματος ἀργίλου-ἀμμον πίσης) 27%

Άρχικῶς ή ἀργίλος μίγνυται μετά τῆς ἄμμου. Ἀκολούθως ἐπὶ τοῦ ἡμίσεος τοῦ μίγματος προστίθεται ὑπὸ διαρκῆ ἀνατριβῆν ἡ πίσσα κατ' ἐναλλασσομένας μικρὰς ποσότητας πίσσης καὶ τοῦ ὑπολοίπου ἡμίσεος τοῦ μίγματος ἀργίλου-ἄμμου. Ἐπακολουθεῖ συνεχῆς ἀνάμιξις τοῦ ὅλου μίγματος ἥως ὁμοειδοῦς συστάσεως. Τὸ δὲ μῆγμα ἔχει τότε τὴν ὅψιν λειτοτριβηθέντος ἀσφαλτολίθου. Ἀκολούθως προστίθεται ὕδωρ ἥως συστάσεως κανονικοῦ πηλοῦ.

Κραταιότερα συνειλήματα δύνανται νὰ κατασκευασθῶσι κατὰ τὴν μέθοδον ταύτην δὶ’ ἐφαρμογῆς τοῦ κατὰ τὰ ὡς ἀνω σκευασθέντος μίγματος οὐχὶ ὑπὸ μορφὴν πηλοῦ ἀλλὰ μόλις διύγρου κόνεως καὶ διὰ χρησιμοποιήσεως εἰδικῶν πιεστικῶν μηχανῶν. Ο τρόπος κατασκευῆς τῶν τοιούτων πλίνθων καθ’ ὅλα ὅμοιος πρὸς τὸν περιγραφέντα διαφέρει μόνον κατὰ τὸ τελικῶς προστιθέμενον ποσοστὸν ὕδατος, ὅπερ εἶναι λίαν ἡλαττωμένον.

Ἐν τῷ Ἐργαστηρίῳ κατεσκευάσθησαν τοιαῦτα δοκιμεῖα μετὰ ποσοστοῦ ὕδατος 5,32% ἐπὶ τοῦ μίγματος ἀργίλου-ἄμμου-πίσσης καὶ διὰ χρησιμοποιήσεως συνήθων τύπων (σχήματος ὀκταρίου) ἐκ τῶν κατὰ τὴν δοκιμασίαν τῶν δομικῶν κονιῶν ἐφαρμοζομένων καὶ τὰ ὄποια δοκιμεῖα ὑπεβλήθησαν εἰς συμπύκνωσιν δὶ’ ἐπιφορᾶς 120 κρούσεων ἀσκηθεισῶν διὰ τῆς σφύρας Tetmajer. Τὰ προκύψαντα συνειλήματα μετὰ τὴν κατὰ τὰ ὡς ἀνω φυσικὴν ἐν τῷ ἀέρι ξήρανσιν καὶ ἀκολούθως δίωρον τοιαύτην ἐν θερμοκρασίᾳ 200° ὑπεβλήθησαν εἰς τὴν κατὰ τὰ κεκανονισμένα δοκιμασίαν καὶ παρέσχον τὰ ἔξῆς ἀποτελέσματα:

Ἀντοχὴν εἰς πίεσιν ἐπὶ ξηρῶν δοκιμείων	222-230	χλγρ. ἀνὰ 0,0μ²
» » » δοκιμείων τηρηθέντων 12 ὥρας			
ὑπὸ τὸ ὕδωρ	154-163	» » 0,0μ²
Συστολὴν διλικὴν (γραμμικῶς)	0	
Ἀπορροφητικότητα εἰς ὕδωρ	3,34-3,64%	

Συνειλήματα διὰ πισσορρητίνης.—Η προσπάθεια ἡμῶν ἐστράφη περαιτέρω ἐπὶ τῆς χρησιμοποιήσεως ἀντὶ τῆς ὑγρᾶς λιθανθρακοπίσσης τῶν στερεῶν ὑπολειμμάτων τῆς ἀποστάξεως τοῦ ἀργοῦ πετρελαίου καὶ κυρίως τῆς πίσσης τῶν λιθανθράκων. Ἐκ τούτων τὰ ίκανοποιητικώτερα ἀποτελέσματα παρέσχεν ἡ ἐφαρμογὴ ξηροῦ ὑπολειμματος, ὅπερ ἐλήφθη διὰ τῆς μέχρι 350° ἀποστάξεως πίσσης λιθανθράκων προερχομένης ἐκ τοῦ ἐργοστασίου τοῦ φωταερίου τῆς πόλεως Ἀθηνῶν. Ἡ μέθοδος ἡμῶν συνδυαζομένη κατ’ ἀκολουθίαν πρὸς τὴν συνήθη βιομηχανικὴν ἐκμετάλλευσιν τῆς λιθανθρακοπίσσης θὰ ἡδύνατο ὑπὸ εύνοϊκὰς οἰκονομικὰς συνθήκας νὰ ἐπιτρέψῃ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρέργου τούτου προϊόντος πρὸς παρασκευὴν τῶν εἰδικῶν ἐκ πισσούχου ἀργίλου πλινθίων.

Ή παρ' ήμων ἐφαρμοσθεῖσα πίσσα υπεβλήθη εἰς ίδιαιτέραν τεχνικὴν καὶ ἀναλυτικὴν δοκιμήν. Ή τεχνικὴ δοκιμὴ ἀφεώρα εἰς τὸν προσδιορισμὸν τῶν κατὰ τὴν αλασματικὴν ἀπόσταξιν τῆς πίσσης λαμβανομένων προϊόντων. Ἐν πρώτοις ἔξετελέσθη δοκιμασία ἔξατμίσεως τῆς πίσσης ἐπὶ τῷ σκοπῷ τοῦ καθορισμοῦ τῶν ἀφιπταμένων προϊόντων ἐν θερμοκρασίᾳ 200—300°. Τὰ ἀποτελέσματα υπῆρξαν ὡς ἀκολούθως:

*Ἀπώλεια μετὰ 1 ὥραν	εἰς 200°	19,97%
» » 2 ὥρας	εἰς 200°	22,35%
» ἐπὶ 1 ὥραν εἰσέτι εἰς 300°	39,71%	
Στερεὸν υπόλειμμα ἔξατμίσεως	60,29%	

Ή δοκιμὴ προσδιορισμοῦ τῶν ἀποστακτικῶν αλασμάτων παρέσχε τὰ ἔξης ἀποτελέσματα:

*Ἐλαια ἐλαφρὰ κάτω τῶν 170°	1,27%
*Ἐλαια μέσα ἀπὸ 170-270°	21,56%
*Ἐλαια βαρέα ἀπὸ 270-300°	4,68%
*Ἐλαια καλούμενα ἀνθρακενέλαια, ἀπὸ 300-350°	13,43%
Στερεὸν υπόλειμμα ἀποστάξεως ἢτοι καλουμένη πισσορητίνη (Pech, Brai) ..	56,46%

Ή πισσορητίνη αὕτη ἐμφανίζεται ὡς στερεά, ὑαλώδης καὶ βραχέως μελανὴ οὐσία ἔχουσα τὴν θραύσιν κογχοειδῆ περιέχουσα δὲ 15% ἀμόρφου ἄνθρακος. Λοιπὰ τῆς δοκιμῆς δεδομένα:

Εἰδικὸν βάρος τῆς πίσσης εἰς 25°	1,2018
Περιεκτικότης εἰς ὕδωρ	1,95%
*Ἀπώλεια κατὰ τὴν ἀπόσταξιν	0,65%
Σημεῖον τίξεως πισσορητίνης (κατὰ Krämer-Sarnow) ..	75°

Τὸ ὡς εἴρηται προκῦψαν στερεὸν υπόλειμμα ἀποστάξεως ἢτοι ἡ πισσορητίνη ἔνεκα τοῦ ὑψηλοῦ αὐτῆς σημείου τήξεως καὶ τῆς ὑαλώδους ὑφῆς ἐπιτρέπει τὴν εὐχερῆ αὐτῆς λειτοτρίβησιν καὶ δὴ μέχρι τῆς ὡς ἀνωτέρω μνημονευθείσης κανονικῆς λεπτότητος κόνεως, ἐν ἄλλοις λόγοις τῆς διερχομένης διὰ τοῦ κοσκίνου τῶν 900 βροχίδων κατὰ τετρ. ἐκ. Τὸ τὴν τοικύτην μορφὴν δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς πρόσμιγμα διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν πισσούχων συνειλημάτων καὶ μάλιστα κατὰ τρόπον ἀπλούστερον τοῦ προηγουμένως ἐραρμοσθέντος

Mέθοδος παρασκευῆς.—Πρὸς λῆψin τῶν ἐν λόγῳ πλινθίων παρεσκευάσθη ἐν πρώτοις μῆγμα ἀποτελούμενον ἐκ τῶν ἔξης συστατικῶν:

*Ἀργίλου ἔηρᾶς διερχομένης διὰ κοσκίνου 900 βροχίδων	75%
*Ασβεστολιθικῆς ἄμμου μεγέθους κόκκου 1 μετροχλιοστοῦ	15%
Κόνεως πισσορητίνης	10%
*Υδατος (ἐπὶ τοῦ μίγματος ἀργίλου-ἄμμου-πισσορητίνης)	26%

Τὸ ἐκ τῶν τριῶν στερεῶν συστατικῶν ἀποτελούμενον μῆγμα ὑποβάλλεται εἰς ὁμοειδῆ συνανατριβήν, ἀκολούθως δὲ προστίθεται εἰς τὴν ληφθεῖσαν ὁμοιογενῆ κόνιν ἡ ἀπαιτουμένη ποσότης ὕδατος πρὸς σκευασίαν κανονικοῦ πηλοῦ τουτέστιν ἐν τῇ προκειμένῃ περιστάσει 26 %.

Ἐκ τοῦ μίγματος τούτου παρεσκευάσθησαν εἰς τὸ Ἐργαστήριον δὶ' ἀπλῆς πλάσεως δοκιμεῖα, ἃτινα ἀφέθησαν ἀρχικῶς ἐν τῷ ἀέρι πρὸς ξήρανσιν, ἀκολούθως δὲ ὑπεβλήθησαν ἐπὶ δίωρον εἰς θέρμανσιν ἐν θερμοκρασίᾳ 200° . Τὰ ξηρὰ δοκιμεῖα παρέσχον ἐν συνεχείᾳ τὰ ἀκόλουθα ἀποτελέσματα μηχανικῆς δοκιμασίας:

⁹ Αντοχὴν εἰς πίεσιν ἐπὶ δοκιμείων ἐμβαπτισθέντων ἐν ὕδατι

^aΟλικήν συστολήν (γραμμικῶς) 5,97%

Κλαγγὴν χαρακτηριστικὴν

Ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἀρχικοῦ μίγματος κατεσκευάσθησαν ὥστα των συνειλήματα διὰ πιέσεως, ἐν τοιαύτῃ δὲ περιπτώσει μετ' ἀναλογίας ὅδατος ἐπὶ τοῦ ξηροῦ μίγματος ἀργίλου—ἄξμου—πισσορητίνης 9 %. Τὸ μῆγμα τοῦτο εἰσήχθη εἰς τὰ κανονικὰ μεταλλικὰ ὀκτάρια καὶ συνεπυκνώθη δι' ἐπιφορᾶς 120 κρούσεων διὰ τῆς μηχανικῆς σφύρας Tetmajer. Ἀκολούθως τὰ ληφθέντα δοκιμεῖται ἀφέμησαν καὶ ταῦτα πρὸς ξήρανσιν, ἀρχικῶς μὲν ἐν τῷ ἀέρι ἀκολούθως δὲ ἐθερμάνθησαν ἐν τῷ ἀεροκλιβάνῳ μέχρι θερμοκρασίας 200° καὶ εἴτα ὑπεβλήθησαν εἰς τὴν μηχανικὴν δοκιμασίαν ἀντοχῆς, καθ' ἣν παρέσχον τὰ ἔξης ἀποτελέσματα:

³ Αντοχὴν εἰς πίεσιν ἐπὶ ξηρῶν δοκιμείων 393 χλγομ. κατὰ τετρ. ἔκ.

¹Αντοχὴν εἰς πίεσιν ἐπὶ δοκιμείων τὰ ὅποια παρέμειναν

Κλαγγήν χαρακτηριστικήν

Μηχανισμὸς τῆς πήξεως τῶν συνειλημάτων.—Η περιγραφεῖσα τεχνικὴ τῆς παραγωγῆς τῶν διὰ πισσούχου ἀργίλου συνειλημάτων κατέδειξεν ἐπαρκῶς τὴν διαφοράν, ἡτις ὑπάρχει μεταξὺ τοῦ μηχανισμοῦ τῆς πήξεως τῶν ἐν λόγῳ σωμάτων καὶ ἔκεινης τῶν συνήθων δι’ ἀργίλου ὀπτῶν πλίνθων. Ως εἰναι γνωστὸν ἡ ἀργιλος ἐμφανίζεται κατὰ τὰς πλείστας τῶν παραλλαγῶν αὐτῆς ὡς προϊὸν φίλυπρον καὶ ἐν γένει ἀπορροφητικόν. Η τοιαύτη ἀπορροφητικότης ἐπιφαίνεται ἐντονωτέρᾳ ἐπὶ τῶν εἰδῶν ἔκεινων, ὃν αἱ κολλοειδεῖς ίδιοτητες παρουσιάζονται ἐντονώτεραι.

Οι κόκκοι τῆς ἀργίλου δύνανται νὰ προσομοιωθῶσι πρὸς τοὺς κόκκους τοῦ σιταλεύρου· ὅπως οἱ τελευταῖοι οὗτοι λόγω τῆς κολλοειδοῦς αὐτῶν συστάσεως ἀπο-

ροφοῦντες τὸ ὅδωρ διογκοῦνται, οὕτω καὶ οἱ κόκκοι τῆς ἀργίλου παραλαμβάνουσι μεῖζονα ἥ ἐλάσσονα ποσότητα ὕδατος, ἀναλόγως πρὸς τὴν κολλοειδῆ αὐτῶν ὑφήν, καὶ διογκοῦνται μέχρις ἔνδες ὡρισμένου δρίου, ὅπερ σαφῶς ὑπολογιζόμενον ἀποτελεῖ τὸν συντελεστὴν τῆς ἀπορροφητικότητος ἔρευνωμένης τινὸς ἀργίλου. Ἀλλ' ἡ ἀργίλος δὲν ἀπορροφεῖ μόνον τὸ ὅδωρ εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἀπομυζήσῃ διάφορα ἄλλα ἀνόργανα καὶ ὄργανικά ὑγρά, χαρακτηριστικῶς δὲ τὰ λίπη ἐν μορφῇ ρευστῇ εἴτε καὶ ἐν μορφῇ τετηκούσιᾳ ἔξ οῦ ἡ παλαιόθεν γνωστὴ αὐτῆς ἐφαρμογὴ ὡς οὐσίας ἀπολιπαντικῆς ἐν τῇ καθάρσει τῶν ὑφανσίμων αλωστῶν καὶ τῶν ὑφασμάτων. Εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς πίσσης καὶ τῶν ρητινῶν ἀναφαίνεται ἡ ἰδιότης αὐτὴ τῆς ἀπορροφήσεως, καὶ αὐτῆς ἀκριβῶς ἐσκέφθημεν νὰ ἐπωφεληθῶμεν διὸ τὴν παρασκευὴν τῶν ὡς ἀνω συνειλημάτων.

Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς πίσσης καὶ τῆς πισσορητίνης ὡς συγκολλητικοῦ ὄλικοῦ δὲν εἴναι βεβαίως νέα, χρησιμοποιεῖται ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν εἰς τὴν βιομηχανίαν τῆς παρασκευῆς τῶν ἀνθρακίνων συνειλημάτων, εἰς τὴν περίπτωσιν ὅμως ταύτην ἐφαρμόζονται καὶ θερμοκρασίαι καὶ πίεσεις ἀνώτεραι ἔκεινων, τὰς δύοις ἐφηρμόσαμεν ἐπὶ τῶν πισσούχων τῆς ἀργίλου μιγμάτων, τοῦτο δὲ διάτι αἱ κόνεις τῶν διαφόρων εἰδῶν τῶν ἀνθράκων οὔτε κολλοειδεῖς οὔτε ἀπορροφητικάς ἰδιότητας κέκτηνται.

Ἐφ' ὅσον ἡ ἀνοπτος ἀργίλος προύταθη ὡς μέσον δομῆς καὶ ἀντικαταστάσεως τῶν ὄπτων πλίνθων εἰς χώραν, ὅπως ἡ ἡμετέρα, ὅπου αἱ τεχνηταὶ δομικαὶ κονίαι εἰσὶ τόσον δαπανηραί, θὰ ἐπρεπε πρὸ παντὸς νὰ σκεφθῶμεν εἰς τὸ νὰ καταστήσωμεν τὰ ἐκ τῶν ἀργίλων πιέσματα ἀπαθῆ ἀπέναντι τῶν ἀτμοσφαιρικῶν δυσκρασιῶν καὶ εἰδικῶς τῆς βροχῆς, τῶν χιόνων, τῶν παγετώνων. Αὐτὸς ἀκριβῶς ὑπῆρξεν ὁ σκοπὸς τῶν προκειμένων ἔρευνῶν.

Οἱ μηχανισμὸς τῆς πήξεως τῶν πισσαργίλικῶν μιγμάτων ἐμφανίζεται κατ' ἀκολουθίαν ὡς ἔξης: Οἱ κόκκοι τῆς ξηρᾶς ἀργίλου προσλαμβάνουσιν ἀρχικῶς μικράν τινα ἀναλογίαν ὕδατος ἐκ τοῦ κατὰ πρῶτον προστιθεμένου ἐν τῷ μίγματι, ὅπως δυνηθῇ τοῦτο νὰ ὑποβληθῇ ἐφεξῆς εἰς τὴν διὰ κρούσεως σχηματουργίαν, ἢν ἀλλως τε ὑποβοηθεῖ καὶ ἡ ἐν τῷ μίγματι προσθήκη τῆς πίσσης ἡ τῆς πισσορητίνης τὰ προκύπτοντα τοιουτοτρόπως πιέσματα εἴναι μὲν τὴν μορφὴν ἀναλλοίωτα καὶ στερεὰ καὶ παρουσιάζουσι ποιάν τινα μηχανικὴν ἀντοχὴν ὅπως καὶ αἱ ἐνιαχοῦ ἐφαρμοζόμεναι ὄμοια ἀργίλικα πλίνθοι. Εἰσαγόμενα ὅμως ἐν τῷ ὕδατι τὰ πιέσματα ταῦτα καταρρέουν μετ' οὐ πολὺ πρὸς ἀσύστατον καὶ λιπώδη τὴν ἀφήνη πηλόν, κατ' ἀκολουθίαν δὲ δὲν δύνανται ταῦτα νὰ ἐφαρμοσθῶσιν εἰς ἔργα ὑπαίθρου.

Κατὰ τὴν συμφώνως πρὸς τὴν ἡμετέραν μέθοδον συντελουμένην διαθέρμανσιν τῶν πισσαργίλικῶν συνειλημάτων ἐν τῇ θερμοκρασίᾳ τῶν 200°, τὰ πτητικὰ συστατικὰ τῶν πισσῶν καὶ τῶν ρητινῶν περικαλύπτουσιν ἀπορροφούμενα τοὺς ἀργιλικοὺς κόκκους, τὰ δὲ ἀνατηκόμενα ρητινώδη συστατικὰ συντελοῦσιν εἰς τὴν τελικὴν συγκόλ-

λησιν τῶν ἔμπεποτισμένων κόκκων πρὸς ἐν δύμοιδες καὶ δύμοιχρωμον σύνολον, ὅπερ ἐν τῷ ὕδατι καὶ ὑπὸ τὴν βροχὴν παραμένει τελείως συμπαγὲς καὶ ἀπρόσβλητον

Τεχνικῶς τὸ ἔργον τῆς εἰρημένης διαθερμάνσεως δὲν θὰ ἀπαιτήσῃ τὴν χρησιμοποίησιν τῶν δαπανηρῶν ἐγκαταστάσεων καμίνων τῆς κεραμεικῆς βιομηχανίας· δαπανηρῶν οὐ μόνον ὡς πρὸς τὴν δομὴν καὶ τὴν συντήρησιν ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὴν ἐν αὐταῖς ἀναλισκομένην καύσιμον ὄλην. Λέβητες ἀπλοῖ, μεταλλικοί, μετὰ ἔξωτερικῆς πυρεστίας, ἡπίως θερμαινόμενοι νομίζομεν ὅτι ἀρκοῦσι διὰ τὴν πρᾶξιν ταύτην τῆς διαθερμάνσεως τῶν πισσαργιλικῶν συνειλημάτων.

‘Ως πρὸς τὴν οἰκονομίαν τοῦ ἔργου φανταζόμεθα ὅτι τὰ πράγματα εἶναι προφανῆ. Δὲν ἀπαιτεῖται προηγουμένη μακρὰ τῆς ἀργίου διαπόνησις, δὲν ἐνδιαφέρει ἡ παρουσία τοῦ ἐν αὐτῇ ἀνθρακικοῦ ἀσβεστίου ἔστω καὶ κατὰ μεγάλην ἀναλογίαν, δὲν παραβλάπτουσι τὸ ἔργον τῆς διαπονήσεως καὶ συνειλήσεως αὐτῆς ξέναι τυχὸν ἐν αὐτῇ περιεχόμεναι ὄλαι. ‘Ως πρὸς τὴν ἀπαιτούμενην διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν συνειλημάτων θερμικὴν ἐνέργειαν εἶναι ἐκ τῶν προηγουμένως ἔκτειντων ἀποδεικτὸν ὅτι τὰ συνειλήματα ταῦτα θὰ ἀπαιτήσωσι πρὸς ὅπτησιν αὐτῶν τὸ $1/5$ ἢ τὸ $1/6$ τῆς θερμότητος, ἡ ὁποίᾳ διατίθεται κατὰ τὴν καμινείαν τῶν συνήθων οἰκοδομικῶν πλίνθων, διότι ὡς γνωρίζομεν κατὰ τὴν ὅπτησιν τῶν ἐν λόγῳ πλίνθων λ.χ. ἐν τῇ δακτυλιωτῇ καμίνῳ συστήματος Hoffmann διατίθεται ποσότης 18-22 χιλιογράμμων ἀνθρακος διὰ 100 χιλιόγραμμα λαμβανομένων πλίνθων, αἵτινες ὀπτοῦνται εἰς θερμοκρασίαν μεταξὺ 1000 καὶ 1100°. “Οθεν εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν πισσαργιλικῶν πλίνθων θὰ πρέπη νὰ ὑπολογίσωμεν κατανάλωσιν ἀνθρακος 4-5 χιλιογράμμων ἐπὶ 100 χιλιογρ. τῶν παρασκευασθησομένων τοιούτων πλίνθων, κατ’ ἀνώτατον ὅρον.

Ἐν τέλει πρέπει νὰ σημειωθῇ ὅτι κατὰ τὴν παρασκευὴν τῶν πισσαργιλικῶν εἰδῶν οὐδεμία δύναται νὰ προκύψῃ ζημία ἐκ θραύσεως αὐτῶν συνεπείᾳ ἀποτόμου ἀνψύσεως τῆς θερμοκρασίας, ὅπως τοῦτο συμβαίνει ἐπὶ τῶν κοινῶν πλίνθων ἔνθα αἱ τοιαῦται θραύσεις ἀνέρχονται εἰς τινας περιπτώσεις εἰς 20-30% τοῦ παραγομένου προϊόντος.

‘Ας ἀναφέρωμεν προσέτι ὡς χαρακτηριστικὸν πλεονέκτημα τῶν συνειλημάτων ἐν σχέσει πρὸς τὰς ἐν χρήσει δομικὰς πλίνθους καὶ τὴν μικρὰν αὐτῶν ἀπορροφητικότητα εἰς 3,7% κατὰ μέσον ὥρον, ἔναντι 8-15%, περίπου τῶν συνήθων ὀπτῶν πλίνθων.

RÉSUMÉ

Dans la communication ci-dessus nous décrivons la préparation d'agglomérés d'argile crue, inalterables dans l'eau.

Ceux-ci sont obtenus par le mélange d'argile ordinaire et de sable

calcaire ou silicique, de gros grains, avec une quantité déterminée de goudron provenant des Fabriques du Gaz d'éclairage, du Coke, ou des installations des Gazogènes. Nous avons employé aussi comme matière agglomérante le résidu de la distillation du goudron ou brai sec. Le mélange ternaire à l'état pulvérulent est ensuite additionné de l'eau, en quantité telle que l'on puisse préparer des briques soit par façonnage soit par compression au moyen des machines à compression. L'imperméabilité de ces briques est réalisée en les chauffant à l'étuve pendant deux heures à la température de 200°. Les briques doivent être soumises avant la cuisson à une déssication en plein air. Les argiles employées doivent être suffisamment ou mieux fortement plastiques.

Les essais au Laboratoire ont été pratiqués par la confection des briquettes en forme normale de 8, au moyen d'une pâte préparée comme ainsi :

a) AVEC L'EMPLOI DE GOUDRON LIQUIDE DES FABRIQUES DU GAZ D'ÉCLAIRAGE

Ou a pris les matériaux ci-dessous :

1) Argile sèche, criblée au tamis de 900 mailles par centimètre carré	80%
2) Sable calcaire (grandeur de grain=1 millimètre)	10%
3) Goudron (de la Fabrique du Gaz d'Athènes)	10%
4) Eau (sur le mélange d'argile-sable-goudron)	27%

L'argile est d'abord mélangée avec le sable. Ensuite on ajoute à la moitié de ce mélange le goudron et tout en trituant bien on introduit par petites portions la seconde moitié du mélange binaire. On continue jusqu'à ce qu'on obtient un produit aussi homogène que possible. Finalement on ajoute de l'eau jusqu'à formation d'un mortier de consistance normale. En opérant avec le même mélange (argile-sable-goudron), mais avec une quantité réduite d'eau, à savoir 5,32 %, on obtient une masse légèrement humide susceptible d'être comprimée au moyen des machines foulantes. On fabrique de cette façon des briques plus tenaces que les précédentes.

b) AVEC L'EMPLOI DE BRAI

Ou a pris les matériaux ci-dessous :

1) Argile sèche, criblée au tamis de 900 mailles par centimètre carré	75%
2) Sable calcaire (d'une grandeur de grain de 1 mm)	15%
3) Poudre de Brai (résidu de la distillation du goudron liquide à 350°)	10%
4) Eau (sur le mélange d'argile-sable-brai)	26%

Le mélange constitué par ces trois ingrédients solides est soumis d'abord à une trituration soignée à sec puis additionné d'eau en quantité suffisante pour obtenir un mortier normal. L'eau ajoutée dans ce dernier cas s'élève à 26 %. Avec une proportion d'eau de 9 % sur le mélange argile-

sable-brai, on obtient une masse susceptible d'une forte compression mécanique, par exemple de 120-150 kilogr. par centimètre carré, et par laquelle on a eu de briques d'une résistance à la pression égale à 390 kilogr/cm².

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. ΓΚΙΝΗ.— *Tί είναι δεις τὸν Νομοκάροντα τοῦ Μαλαξοῦ μημονεύομένος Βασιλικὸς Νόμος Λέοντος καὶ Κωνσταντίου**.

* Ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν Ἑπειτ. τῆς Ἐπαιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 19 (1949), σ. 209-228.